



Insulate Uni-Plaster



Water Resistant



Thermal Insulation



No cracks



Fire Resistant

Application

- Clean wall from all debris and fill holes bigger than 2 cm with Insulate Uni-Plaster or any other mortar
 - On smooth concrete face use bonding compound before applying Insulate Uni-Plaster (Recommended UNI-BOND)
 - Put some water in a clean bowl and sprinkle Insulate Uni-Plaster until it is 1 cm above the water level, then mix thoroughly until you get good paste that sticks to the wall
 - For the application, use straight edge profile, plaster trowel and steel spatula

Recommendation

- Do not mix Insulate Uni-Plaster with any material
 - Apply in one coat at thickness of min 8 mm and max 25 mm
 - Do not apply at temperature below +5 °C
 - Use clean water. Do not use water containing Insulate Uni-Plaster
 - Spray water on dry and hot surface before applying Insulate Uni-Plaster
 - Mixing and application tools should be cleaned
 - Do not add any water or plaster to the mortar after mixing by 20 minutes
 - Use internally only

Storage condition

- Store in dry place at no more than 20 layers
 - Use within one year after the date of production. Inappropriate and too- long storage may deteriorate the physical properties of Insulate Uni-Plaster

Technical Specifications

Water / Plaster ratio	5-6 liter for every 10 kg of Insulate (Uni-Plaster)
Final Setting Time	140 minutes
Consumption	10kg/m ² for 1 cm thickness
Compressive Strength (minimum)	2.8 MPa
Bending Strength (minimum)	1 MPa
Surface Hardness	70 SHORE C
Dry Density (after installation on the wall)	1000 kg/m ³ ± 5%
Thermal conductivity (maximum)	0.34 W/mK
Oversize 2mm	0%
Bag net weight	40kg ± 2%
USA Standard	ASTM C28 (gypsum mill-mixed plaster)
European Standard	EN 13279-1-B4/20/2





إنسوليت - يوني بلاستر

إنسوليت - يوني بلاستر هي لبوسحة جبس معالج جاهزة للاستخدام . صممت للعمل باستدام اليد مباشرة على الطوب الأحمر او الطوب الاسمنتي او الأوجه الخرسانية او الخرسانة الرغوية.

- تمت معالجته عن طريق اضافات خاصة للتحكم في وقت التصلب واعطاء سهولة في التنفيذ ومقاومة الرطوبة والمياه
- يتميز بسطح صلب ومظهر جميل للجدران والأسقف الداخلية
- فراغات هوائية جيدة لإعطاء عزل حراري مميز
- يتم التصلب والتفاعل التام خلال 6 ساعات

إنسوليت - يوني بلاستر



مقاومة للحرق



مقاومة للتشققات



عازل حراري



مقاومة للمياه



التطبيق

- نظف الجدران من المخلفات وإملأ الفراغات أكبر من ٣ سم بـإنسوليت - يوني بلاستر أو أي خلطة أخرى
- على الأوجه الخرسانية الملمسة قبل عملية اللياسة استخدم مركب رابط (ينصح بـيوني - بوند)
- إنثر محتويات الكيس بالتساوي في وعاء به ماء حتى يصبح ارتفاع البويرة اسم فوق سطح الماء ثم أخلط جيداً حتى تحصل على خلطة جيدة تلتصل بالجدران
- الصق المخلوط بملعقة لياسة ثم ساوي بفضيبيب المنيوم

الإرشادات

- لا تخلط إنسوليت - يوني بلاستر مع مادة أخرى
- سmek اللياسة يجب ان لا يقل عن ٨ ملم ولا يزيد عن ٥ ملم
- لا تقم باللياسة في وقت تكون فيه درجة حرارة الجو أقل من ٥ درجات مئوية
- إستخدم ماء نظيف ولا تستخدما ماء يحتوي على إنسوليت - يوني بلاستر
- رش بالماء السطوح الحارة والجافة قبل تنفيذ إنسوليت - يوني بلاستر
- نظف أدوات العمل
- للاستخدام الداخلي فقط

شروط التخزين

- قم بالتخزين في مكان جاف بما لا يزيد عن ٢٠ رصمة
- إستخدم إنسوليت - يوني بلاستر خلال سنة من تاريخ الإنتاج . التخزين الخام او التخزين طويل الأمد قد يضر بالخصائص الفيزيائية للمنتج

المواصفات الفنية

٥-٦ لتر لكل اكيج من إنسوليت (يوني - بلاستر)

١٤ دقيقة

اكچ لکل ٣٠ بسماكہ اسم

٣,٨ میجاباسکال

میجاباسکال

SHORE C V.

٥% ± ٣% كچ

W/mK .٣٤

%

٣% ± كچ

(gypsum mill-mixed plaster) ASTM C ٧٨

٢٩٧٩ EN / ٢٠٠٠ / B4-٢٠١٣

نسبة الماء / البويرة

وقت التصلب

الإستهلاك

قوية الضغط

قوية الإنثناء

صلابة السطح

الكتافة الجافة (بعد التطبيق على الجدار)

التصيل الحراري

المكونات أكبر من ٢ مم

وزن الكيس

المواصفات الأمريكية

مواصفات الاتحاد الأوروبي