



# Insulate Uni-Plaster



Water Resistant



Thermal Insulation



No cracks



Fire Resistance

## Application

- Clean wall from all debris and fill holes bigger than 2 cm with Insulate Uni-Plaster or any other mortar
- On smooth concrete face use bonding compound before applying Insulate Uni-Plaster (Recommended UNI-BOND)
- Add bags content continually into running spray machine and adjust water flow valve to 5-6 liter for every 10 kg of Insulate Uni-Plaster
- Spray from bottom to top in lines at horizontal motion
- Level Insulate Uni-Plaster with aluminum bar
- When plaster is harder than finger skin, spray water with brush and use foam rubber sponge to polish plaster face in circular motion to turn it into soft paste
- After 5 minutes of last step compact and finish with steel trowel
- In necessary when plaster is hard, spray water with brush and use sharp steel trowel to polish surface and cut any high spots

## Technical Specifications

Water / Plaster ratio

Final Setting Time

Consumption

Compressive Strength (minimum)

Bending Strength (minimum)

Surface Hardness

Dry Density (after installation on the wall)

Thermal conductivity (maximum)

Oversize 2mm

Bag net weight

USA Standard

European Standard

## Recommendation

- Do not mix Insulate Uni-Plaster with any material
- Apply in one coat at thickness of min 8 mm and max 25 mm
- Do not apply at temperature below +5 °C
- Use clean water
- Spray water on dry and hot surface before applying Insulate Uni-Plaster
- Plaster machine and application tools should be cleaned
- Use internally only

## Storage condition

- Store in dry place at no more than 20 layers
- Use within one year after the date of production. Inappropriate and too- long storage may deteriorate the physical properties of Insulate Uni-Plaster

5-6 liter for every 10 kg of Insulate (Uni-Plaster)

180 minutes

10kg/m^2 for 1 cm thickness

2.8 MPa

1 MPa

70 SHORE C

1100 kg/m^3 ± 5%

0.39 W/mK

0%

40kg ± 2%

ASTM C28 (gypsum mill-mixed plaster)

EN 13279-1-B4/50/2

## انسوليت - يوني بلاستر



# انسوليت - يوني بلاستر



مقاومة للحرق



مقاومة للتشققات



عازل حراري



مقاومة للمياه



### الإرشادات

- لا تخلط إنسوليت - يوني بلاستر مع مادة أخرى
- سmek اللياسة يجب ان لا يقل عن ٨ ملم ولا يزيد عن ٢٥ ملم
- لا تقم باللياسة في وقت تكون فيه درجة حرارة الجو أقل من ٥ درجات مئوية
- إستخدام ماء نظيف ولا تستخدم ماء يحتوي على إنسوليت - يوني بلاستر
- رش بالماء الأسطح الحارقة والجافة قبل تنفيذ إنسوليت - يوني بلاستر
- نظف ماكينة الرش وأدوات العمل
- للإستخدام الداخلي فقط

### شروط التخزين

- قم بالتخزين في مكان جاف بما لا يزيد عن ٢٠ درجة
- إستخدام إنسوليت - يوني بلاستر خلال سنة من تاريخ الإنتاج. التخزين الخاطئ أو التخزين طويلاً الأمد قد يضر بالخصائص الفيزيائية للمنتج

### التطبيق

- نظف الجدران من المخلفات وإتمال الفراغات أكبر من ٣ سم بإنسوليت - يوني بلاستر
- على الأوجه الخرسانية الملساء قبل عملية اللياسة استخدم مركب رابط (ينصح بـ يوني - بوند)
- أضف محتويات الأكياس بإستمرار إلى ماكينة الرش وهي تعمل . عدل صمام تدفق الماء ليصبح ٥-٦ لتر لكل اكچ من إنسوليت - يوني بلاستر
- رش من الأسفل للأعلى في خطوط بحركة أفقيّة
- ساوي إنسوليت - يوني بلاستر بقضيب المنيوم
- عندما تصبح اللياسة آقوية من جلد الأصبع رش ماء بالفرشاة ثم استخدم إسفنجاً مطاطيّة لتخشين السطح في حركة دائريّة لتحويله إلى عجينة ناعمة
- بعد دقائق من الخطوة السابقة قم بتنعيم وكميس السطح بمسكين معجون حادة
- عند الحاجة وبعد أن تصبح اللياسة صلبة جداً رش ماء بفرشاة وقم بحک السطح بمسكين معجون حادة لصقله وإزالة النقاط المرتفعة

### المواصفات الفنية

٥-٦ لتر لكل اكچ من إنسوليت (يوني - بلاستر)	نسبة الماء / البودرة
١٨. دقيقة	وقت التصلب
اكچ لكل ٢٠ سم سمكاً اسم	الاستهلاك
٣٧.٨ ميجاباسكال	قدرة الضغط
١ ميجاباسكال	قدرة الانتناء
SHORE C V.	صلابة السطح
٥% ± ٣٥٪/١٠٠ W/mK, ٣٩%	الكتافة الجافة (بعد التطبيق على الجدار)
٪ .	الوصول الحراري
٤٤.٪ ± ٢٪	المكونات أكبر من ٢ مم
(gypsum mill-mixed plaster) ASTM C ٢٨	وزن الكيس
٢٨.٥٪/B4-EN-٢٣٧٩ EN	المواصفات الأمريكية
	مواصفات الاتحاد الأوروبي

٥٪	نسبة الماء / البودرة
١٨. دقيقة	وقت التصلب
اكچ لكل ٢٠ سم سمكاً اسم	الاستهلاك
٣٧.٨ ميجاباسكال	قدرة الضغط
١ ميجاباسكال	قدرة الانتناء
SHORE C V.	صلابة السطح
٥% ± ٣٥٪/١٠٠ W/mK, ٣٩%	الكتافة الجافة (بعد التطبيق على الجدار)
٪ .	الوصول الحراري
٤٤.٪ ± ٢٪	المكونات أكبر من ٢ مم
(gypsum mill-mixed plaster) ASTM C ٢٨	وزن الكيس
٢٨.٥٪/B4-EN-٢٣٧٩ EN	المواصفات الأمريكية
	مواصفات الاتحاد الأوروبي

